

Thermo-E-Glasgewebe unbrennbar - mit G1- Beschichtung schwer entflammbar

Feuerschutz / Hitzeschutz / Schweißerschutz Typ 960

Werkstoffbeschreibung

Thermo-E-Glas-Produkte werden sowohl aus Endlos-Filamentgarnen als auch aus texturierten und gezwirnten Garnen gefertigt. Die Texturierung verbessert die Isolationseigenschaften der Endlosprodukte wesentlich. Der Filamentdurchmesser beträgt $\geq 6 \mu\text{m}$.

Allgemeine Eigenschaften

verrottungsfest, nicht quellbar, hitze- und kältebeständig, hohe technische Beständigkeit, gesundheitlich unbedenklich, REACH/RoHS konform.

Technische Information

Material Thermo-E-Glasgewebe unbrennbar
Gewicht (g/m^2) 430 / DIN EN 12127
Dicke (mm) 0,5 / DIN EN ISO 5084 / 2286-3
Beschichtung G1 Silbergraue schwer entflammbare PU-Beschichtung mit Alupigmentierung, einseitig
Anwendungstemperatur bis 500°C , kurzzeitig bis 600°C
Schiffbauliche Norm FTP -Code 2010, Part 1
Zulassung (EG-Baumuster)



Preise

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (m)	Rolle (m^2)	Preise in Euro pro m^2
960-100050	Thermo-E-Glasgewebe + G1	1000	50	50	4,75
960-100032	Thermo-E-Glasgewebe + G1	1000	32	32	3,75
960-100023	Thermo-E-Glasgewebe + G1	1000	23	23	3,75
960-100021	Thermo-E-Glasgewebe + G1	1000	21	21	3,75
960-100011	Thermo-E-Glasgewebe + G1	1000	11	11	3,75

Kurzrollen zum Sonderpreis

Kurzrollen zum Sonderpreis

Kurzrollen zum Sonderpreis

Kurzrollen zum Sonderpreis

Nettopreise zzgl. 19% MwSt.

Lieferung frei Haus Deutschland ab 1 Rolle

Zahlung 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto